

(11)Publication number:

63-040705

(43) Date of publication of application: 22.02.1988

(51)Int.CI.

C01B 13/10 // B01J 8/02 B01J 21/00

(21)Application number: 61-182636

(71)Applicant : EBARA RES CO LTD

(22)Date of filing:

05.08.1986


(72)Inventor: FUJII TOSHIAKI

(54) METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING OZONE BY PHOTOCATALYST

(57)Abstract:

PURPOSE: To efficiently produce ozone with the title relatively convenient device by passing an oxygen-contg. gas over a photo-catalyst under the irradiation of UV rays.

CONSTITUTION: A gas contg. oxygen and/or peroxides is sent over the photocatalyst material 2 from a fluid inlet 1 at specified flow rate and flow velocity, UV rays are radiated onto the photocatalyst material 2 from an UV lamp 3, 0.1W30 KV voltage is impressed on a discharge electrode 4 to form an electric field in the vicinity of the photocatalyst material 2, and a refrigerant is circulated from an inlet 6 to an outlet 9 to cool a wall surface 8. Consequently, ozone is generated in the vicinity of the photocatalyst material 2, and recovered from an upper outlet 5. One or ≥2 kinds selected from Se, Ge, Si, Ti, Zn,Cu Sn, Al, Ga, In, P, As, Sb, C, Cd, S, Te, and/or their compds. are used for the photocatalyst material 2. Besides, tungsten wire is used for the discharge electrode 4.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office





⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

昭63-40705

四 公 開 特 許 公 報 (A)

௵Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

码公開 昭和63年(1988) 2月22日

C 01 B 13/10 // B 01 J 8/02 21/00 8216-4G 8618-4G

Z -8618-4G

審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

49発明の名称。

光触媒によりオゾンを製造する方法及びその装置

②特 願 昭61-182636

❷出 願 昭61(1986)8月5日

の発明 者

敏 昭 在原総合研

神奈川県藤沢市藤沢4720番地 株式会社荏原総合研究所内

卯出 願 人 株式会社

神奈川県藤沢市藤沢4720番地

究所·

砂代 理 人 弁理士 中 本 宏 外2名

井

男 組 書

1. 强明の名称

光触媒によりオソンを製造する方法及びそ の装置

2. 特許請求の顧思

- 生 集外額及び/又は放射線の照射下に光触媒 上に散素及び/又は過酸化物含有ガスを通す ことを特徴とするオゾンの製造方法。
- 2 先触媒が半導体材料よりなるものである特許請求の範囲第1項記載の方法。
- 3. 光触磁が Se, Ge, Si, Ti, Zn, Cu, Sn, AL, Ga, In, P, As, Sb, G, Cd, S, Te 及び/又はその化合物よりなる群から選ばれた一種又は二種以上の複合材よりなる特許請求の範囲第2項記載の方法。
- 4 紫外線及び/又は放射線の照射を電場をかけながら実施する特許請求の範囲第1項、第2項又は第3項配款の方法。
- 5. 電場の電圧が 0.1~30 KV できる特許語 求の範囲第 5 項記載の方法。

- 4 流体供給口から流体取出し口までの流体流路上に鍛業及び/又は過酸化物含有流体供給部、光触媒部及び該光触媒上への栄外線及び / 又は放射線照射部を設けてなるオゾン製造 接限。
- 2. 触媒上への紫外線及び/又は放射線照射部 に電場を設けてなる特許請求の範囲第 6 項記 載の装置。
- 5. 発明の詳細な説明
 - 〔産業上の利用分野〕

本発明は、オゾンの製造方法並びにその製造 装置に関する。

〔従来の技術及びその問題点〕

従来、オゾン発生方法としては、一段に絶縁体を隔てて2つの電極を配置し、この電極間に超高圧の交流電圧をかけ無声放電を起こし、発生した高エネルギー電子により空気中の酸素分子を励起し、該励起酸素分子と非励起酸素分子との反応によりオゾンを発生せしめる方法がある。しかし、この方法には、オゾンの発生効率

表 - 1

そしてオソンはその酸化作用が強く、酸化の外肌臭、風色或いは殺菌剤等として効果的なものであり、且つその利用分野も下配の炎~ 1 に示す如く広範囲にわたるものであるが、従来法においては前に述べた如く、オソンの発生効率が悪く、また簡易を装置がないため、実用の域に達していなかつた。

2 液体供給口から流体取出し口までの流体機路上に、酸素及び/又は過酸化物含有流体供給部、光触媒部及び酸光触媒上への紫外線及び/又は放射線照射部を改けてなるオゾン製造装置である。

以下、図面を参照しながら本発明を詳しく説明する。

第1 図は、1 例として激素含有液体に紫外線 照射を行り方法及びその装備の概略図を示す。

酸素含有症体は、該流体送入口1より所定の 虚量、流速で光触媒材2上に送られる。

光触媒材 2 は紫外線 ランブ 3 による照射を受けんかり、又放電電艦 4 により光触媒材 2 近傍に電場を形成している。

光触媒材は、光照射又は放射線照射により励起され、酸化作用を発するものであれば何れでも良い。通常半導体材料は効果的であり容易に入手出来、加工性も良いことから好ましい。

効果や経済性の面から、Se, Ge, Si, Ti, Zn, Cu, Al, Sn, Ga, In, P,

用	淦	分		
脱	Ą	下水、 し尿 畜産業、どみ焼却場、空気清浄		
脱	色	下水 、 し尿 、 パルブ精製、染色排水		
榖	ii i	刻院、食品、ブール、上水、美容 公業浴場、温泉、空気清浄		
康	化	用水の除鉄、排水の重金貨除去 化学プロセスの酸化工程		

〔 発明の目的〕

本発明は、酸素及び/又は過酸化水素含有ガスから比較的簡便な装置を用いて効率良くオゾンを製造する方法を提供することを目的とする。
〔発明の構成〕

本品明は、

1. 紫外線及び/又は放射線の原射下に尤触棋上に酸素及び/又は過酸化物含有ガスを通す ことを特徴とするオゾンの製造方法、及び

As, Sb. C. Cd. S. To のいずれか、又はこれらの化合物、又は合金、又は硬化物が好ましく、これらは単独で、又二種類以上を複合して用いる。

例えば、元素としては 81, Ge, Se、化合物としては ACP, ACAs, GaP, ACSD, GaAs, InP, GaSb, InAs, InSb, CdS, CdSe, CdTe, 酸化物としては T102, 2n0, Cu20, Gu28 がある。

放電電極4の材料及び構造は通常の荷電装置 に使用されているもので良く、一般にタンクス テン線が用いられる。

これらの材料は、光照射やオゾンによる劣化を考慮し、空気中での加熱処理、薬品処理、金属薄膜の滋養、 T102 などの安定な半導体で表面コーティングなどを行い長期間にわたつての安定な材料とすることが出来る。

本例での電場は、放電電極4と元放媒材2で 形成しているが、光触媒材2を放電電極として 歌用せしめても良い。 光触媒材 2 の形状は本例では酸素含有液体が 通過出来る構造となつており、網目状であるが 扱識の形式などにより板状、粒状、ブリーン状 等何れでも良い。又、担体に扭持して用いると とが出来る。とれにより任意の構造のものとす ることが出来る。

電場として印加する電圧は 0.1~30 KV 、 好さしくは 0.1~20 KV であり、数電圧は袋 ほの形式、使用する電極、材質、構造或いは効 率等により異なる。

例えば、オソンの生成反応を主に光触維反応に依存する場合の印加電圧は、通常 0.1 ~ 5 E V で行い、又光触群反応に放電化学反応を併用する場合の印加電圧は 2 ~ 3 0 E V で行う。 2 の場合の放電形式は無声放電、アーク放電、コロナ放電、グロー放電の領域が利用できる。

供給された機索は、光触媒材近傍にて酸化作用を受けオゾンに変換され、発生したオゾンを含む流体はオゾン発生装置上部取出口 5 より回収される。

例えば、紫外離は、光触媒材の材料、種類により定まる光吸収領域の波長を放出するランプを選べば良い。 1:0。 の場合は、光吸収が近紫外部にあるため近紫外部の波長の光を放出するランプを使用する。

光源は、水銀灯、水泉放電管、キセノン放電 管、ライマン放電管などを適宜利用する。

放射線としてはα線、β線、 γ線などが用いられ、限射手段としてコパルト 6 0、センウム 1 3 7、ストロンチウム 9 0 などの放射性内で 元素、又は原子炉内で作られる放射性 物質を 級で これに 適当な処理加工した放射性物質を 級がとして 吊いる方法、 電子線加速器 などの粒子加速器 を用いる方法などを利用する。

電子線限射を行う場合は、低出力で行うことで、高倍度な限射が出来効果的となる。加速電圧は、500KV以下、好ましくは、50KV~300KVである。

本例では、酸素含有能体(酸素ガス)を用い

オソンの生成は、低温で効果が上がる。との ためオソン発生装置内の流体は、冷鉄入口 6 & より導入された冷鉄によりジャケット 7 の盤面 8 により冷却される。

導入された冷様は冷媒排出口タより排出される。

冷鉄の種類は、通常の冷葉をオソン発生の条件、構造、効率、経済性、希望する回収オソン 護度等により適宜選択して使用することが出来 る。

例えば、オゾン生成量が比較的少なくて良い場合は水冷程度、場合によつては空冷程度で良いし、又逆にオゾン生成量を多くしたい場合はフロン等を用い低温にするととで達成出来る。

ランプによる温度上昇を防ぐために、ランプ 側面に冷却部を付設してもよい。

紫外線及び/又は放射線の無射手段は従来周知の方法が適用出来、光触媒材が無射により励起状態(酸化作用をなし得る状態)となるように行えば良い。

た場合を示したが、過酸化物、例えば過酸化水 業を用いても、同様に行うことが出来る。この 場合、過酸化水素の供給は、本発明者がすでに 提案した噴霧による方法を用いることが出来る。 酸素と過酸化物の混合物含有ガスを用いうるの は当然である。

尚、徒体入口部、尤無維部、紫外線又は放射 線照射部、電場の位置は限定されるものでなく、 オソン発生装置の形式、構造(例、気流の進れ 方法、気流と無媒の接触方法)、大きさ、経済 性等で適宜抉めることが出来る。

尚、本例ではオゾン発生姿置として、オゾンを得るものであるが、気流として、水部放状処理試料(例、下水、し尿、ブール水)に酸素及び/又は過酸化物を供給し、同様に行うことで、オゾンが発生し、この場合、オゾン発生と同時にオゾンによる殺菌処理等を行うことも出来ることは含り迄もない。


つぎに本発明の実施例を記載する。

突越例 - 1

第1回に示した内容後の54のオソン発生器 (実施例では、右半分の構成)を用いて、酸素 14/min , 過酸化水素水 5 ml/min を供給し、 紫外線照射、又は放射線照射を行い、オソンの 発生量を調べた。

ただし、触媒は T102、紫外線は水銀ランプ (40 V)放射線はコバルト 60 (50×10 ® e V/g)を用い減射した。又、電場の印加電圧は 2 E V、冷却温度は 1 C であつた。過酸化水素水の供給は下方に超音波発振器 (1 MH mの振動子)を設置し、吹揺状で行い上方オゾン取出口から吸引ポンプで吸引した。

結果を次の表 - 2 に示す。



理)を行うととができる。

- ② この場合、いつたんオゾンを作り、作用 させる方法に比べ装置が簡易となり、経済 的に有利となつた。
- 4 照射方式などの形式や構造等により、小型
 ~中型~大型規模まで用途により使い分け出
 来る。適用の用途、分野が広範囲となった。
 例えば、一般に紫外線照射は小~中型の民生
 用、放射線照射は中~大型の工業的利用に使
 用する。

4 図面の簡単な説明

部:図は本発明のオゾン発生装置の概略断置図を示す。

1 一酸素含有流体送入口、 2 一光触媒、 5 一 紫外線ランプ、 4 一放電電優、 5 ーオゾン取出 口、 6 一冷媒入口、 9 一冷媒出口。


特部	作出	人與	在加	(総合)	开究所
1	踸	人	中	本	宏
	回		井	上	86
	[8]		吉	纖	桂

快服	原料	オゾン機度例)	エネルギー効率(例)					
A5 A4 48	殷 索	2.5	1 5.5					
紫外線	過酸化水素水	2.8	1 0.8					
44. 84 40	改 朱	1.8	1 2 5					
放射線	遗骸化水煮水	1.9	9.5					

〔発明の効果〕

- - ① オゾン生成量が増加した。
- 2 電場において上記反応を行りととにより
 - ① オソン生成が促進された。
- 3 水中に光熱媒材を設置し、紫外線及び/又 は放射線を照射することにより、
 - ① 水溶液状試料の直接的な処理(例、し尿、 下水の製臭、製色処理、ブール水の殺菌処

算 / 欧



昭和62年8月3日

川邦 夫 特許庁長官 小

昭和61年特許願館182636号 1. 事件の表示

光触媒によりオゾンを製造する方法 2 発明の名称

及びその装置

3. 補正をする省

事件との関係 特許出願人

神奈川県藤沢市藤沢 4720番地 住 东

株式会社 荏原 総合研究所 名

代表者

人 4 12 理

〒105 住 所

東京都港区西新福 3 丁目 1 5 番 8 号

西新橋中央ビル302号 電話(437)-3467_... #

氐 8 弁理士(7850)

(ほか2名)

5. 補正命令の日付

白発補正

ム補正の対象

- (j) 問題者の発明の詳細な説明の概
- 7. 補正の内容

明細書10頁18行と19行の間に行を改め て次の文を挿入する。

なお、本発明においては、光触媒の存在下 に耐寒及び/又は過酸化物、あるいは生成し たオソンが、紫外線及び/又は放射線の照射 を受けることにより、オソン以外に・OH, HOz, Og ・等の酸素活性酸も生成され、生成された オソンと相俟つて酸化が促進される。」